

EMÜLZER SPEED-X LİKİT

ŞOK PRİZ SAĞLAYAN SU GEÇİRMEZLİK SIVISI

TANIMI:

Kullanıma hazır, su geçirimsizliği ve şok priz sağlayan sıvı halde çimento katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

Betonda, tuğla duvarda ve taşlarda su sızıntılarını durdurmak ve rutubeti önlemek için kullanılır. Temel perde duvarları, bodrumlar, su depoları, asansör boşlukları ve hasarlı su borularındaki su kaçaqlarını anında kesmek amacıyla kullanılır. Beton, sıva, şap ve briket üzerinde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

GÖRÜNÜM : Şeffaf Sıvı
YOĞUNLUK : 1.26 kg/dm³
PH : 13
UYGULAMA ISISI : +5°C ila +35°C arası
UYGULAMA ZAMANI : 1 Dakika
BASINÇ DAYANIMI : >35 N/mm² (28.Günde)
BÜKÜLME DİRENCİ : >8 N/mm² (28.Günde)

AVANTAJLARI:

Kostiktir. Donatıya zarar vermez.

İçeriğindeki maddeler yardımı ile akan su hızı kesilir ve akan suyun kaynağı belirlenerek tamirinin yapılması sağlanır.

Ekonomiktir.

UYGULAMA:

SPEED-X LİKİT, taze, topaksız portland çimentosu ile kullanılmalıdır.

Kullanılacak kaplar plastik olmalı ve lastik eldiven ile çalışılmalıdır.

İstenilen priz süresine göre 1 ile 3 katı sulandırılır.

Malzeme çimento ile plastik bir kabın içerisinde karıştırılır ve süratle ıslak yüzeye mala veya lastik eldivenle bastırılır.

Şiddetli sızıntılar için SPEED-X LİKİT ile yapılan macun kullanılarak plastik hortum vasıtasıyla drenaj yapılır.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler, kullanıldıktan hemen sonra sabunlu su ile, kurduktan sonra mekanik yollarla temizlenebilir.

AMBALAJ:

8697416530782 Net 5 kg Plastik Bidon

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında sınırsızdır.

UYARILAR:

SPEED-X LİKİT kostik özelliğe sahip olduğu için çalışırken lastik eldiven kullanılmalı ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.(S 24/25)

Göz ve deri ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direk güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Tel.: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380

www.emulzer.com.tr