

CLIOLITE

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ AKRİLİK EMPRENYE SOLÜSYONU

TANIMI:

Stiren akrilik kopolimer esaslı yüzey sertleştirici ve empenye edici solüsyondur.

KULLANIM ALANLARI:

Özellikle deniz yapılarında yüzey sertleştirme ve su iticilik sağlamak amacıyla Saysilox ile birlikte kullanılır.

Her çeşit beton yüzeylerde, tuğla, eternit, alçı paneller, polyester, gaz beton, kiremit gibi emiciliği fazla yüzeylerde, demir, galvaniz, bakır, alüminyum vb. metal yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde kullanılabilir. Alkali(kireçli) yüzeylerde kullanılır.

Yüzeylerde boya öncesi astar olarak kullanılır.

Basınçlı su altında veya yüksek hidrostatik basınçların olduğu toprak altında kullanılması uygun değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

RENK	: ŞEFFAF
UYGULAMA ISISI	: +5 ila +35°C
KURUMA ZAMANI	
DOKUNMA	: 1 Saat
TAM KURUMA	: 8 Saat
KÜR TAMAMLAMA	: 3 GÜN
ÖZGÜL AĞIRLIK	: 0,87 gr/cm ³
GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLILIK	: Çok İyi

AVANTAJLARI:

Gözenekli ve tebeşirli yüzeylere mükemmel yapışır.

Atmosfer koşullarından bağımsız olarak kürlenir. Aşırı rutubetli veya sık yağmur yağın bölgelerde uygulama imkânı sağlar.

Asit ve alkalilere dirençlidir.

Nefes alır.

Kendi kendini temizler.

UV dayanımlıdır.

Geniş sıcaklık aralığında uygulama olanağı sağlar.

Az nemli yüzeylerde dahi uygulama yapılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeydeki yağ, pas, toz, kir, küf vs. temizlenmelidir. Yüzeydeki çatlaklar, gevşek parçalar onarılmalıdır. Yüzeyin kuvvetli akış eğimine sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yüzey az nemli olabilir, ancak ıslak olmamalıdır.

Pencere kasaları, camlar gibi mineral olmayan yapı elemanları uygulamadan önce koruma altına alınmalıdır.

UYGULAMA:

Fırça, rulo veya pistole ile uygulama yapılabilir. Cliolite uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama iki kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında 3-6 saat beklenmelidir.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanımdan sonra aletler sanayi tipi solventlerle temizlenebilir.

SARFIYAT:

Her katta 100 gr/m²

AMBALAJ:

Brüt 17 kg – Net 16 kg Metal Kutu
Brüt 200 kg – Net 180 kg Sac Varil

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Raf ömrü açılmamış orijinal ambalajında imal tarihinden itibaren en az bir yıldır.
Direkt güneş ışığına ve ısıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı veya hava sirkülasyonu az olan yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direkt güneş ışığına ve ısıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.